











Scheda tecnica / Technical Data Sheet / Technisches Datenblatt  
Linea Classico

## SB 143 Bianco Carrara 25

### CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA / TECHNISCHE DATEN

	Resistenza alla flessione Flexural strength Biegezugfestigkeit	8,1 MPa
	Assorbimento d'acqua Water absorption Wasseraufnahme	2,7 M%
	Resistenza all'abrasione Resistance to abrasion Schleifverschleiss	19,6 cm <sup>3</sup> /50cm <sup>2</sup>
	Resistenza alla compressione Resistance to compression Druckfestigkeit	≥ 60 MPa
	Carico di rottura Breaking load Bruchlast	≥ 3 kN
	Resistenza allo scivolamento Slippage resistance Rutschwiderstand	Standard R9 Standard R9 Standard R9
	Resistenza al fuoco Fire resistance Brandverhalten	A1 <sub>fl</sub> non infiammabile A1 <sub>fl</sub> fire resistant A1 <sub>fl</sub> nicht brennbar
	Resistenza al gelo Frost resistance Witterungs-Beständig	Classe 2/B Class 2/B Klasse 2/B
	Rapporto do prova Test report Prüfbericht	AG2016019
	Data di prova Test date Prüftag	15/04/2016

### Finiture / Finishing / Bearbeitung



levigato / honed / geschliffen



lucido / polished / poliert



spazzolato / brushed / gebürstet



bocciardato / bush-hammered / gestockt

#### AGGLOTECH SPA

Via Monte S. Viola, 16 – 37142 Verona  
Tel. +39 045 551777 – Fax +39 045 8701123  
www.agglotech.com – info@agglotech.com

#### Vertriebsbüro Deutschland

**AGGLOTECH DEUTSCHLAND GMBH**  
Eich 2 – 73479 Ellwangen, Deutschland  
Tel. +49 7961 568391 – Fax +49 7961 568392  
info@agglotech.de – www.agglotech.de