



Scheda tecnica / Technical Data Sheet / Technisches Datenblatt  
Linea Seminato Veneziano

## SB 250 Lido

### CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA / TECHNISCHE DATEN

|  |  |   |
|--|--|---|
|  | Resistenza alla flessione<br>Flexural strength<br>Biegezugfestigkeit         | 8,1 MPa   |
|  | Assorbimento d'acqua<br>Water absorption<br>Wasseraufnahme                   | 2,7 M%  |
|  | Resistenza all'abrasione<br>Resistance to abrasion<br>Schleifverschleiss     | 19,6 cm <sup>3</sup> /50cm <sup>2</sup>   |
|  | Resistenza alla compressione<br>Resistance to compression<br>Druckfestigkeit | ≥ 60 MPa  |
|  | Carico di rottura<br>Breaking load<br>Bruchlast                              | ≥ 3 kN  |
|  | Resistenza allo scivolamento<br>Slippage resistance<br>Rutschwiderstand      | Standard R9<br>Standard R9<br>Standard R9   |
|  | Resistenza al fuoco<br>Fire resistance<br>Brandverhalten                     | A1 <sub>fl</sub> non infiammabile<br>A1 <sub>fl</sub> fire resistant<br>A1 <sub>fl</sub> nicht brennbar |
|  | Resistenza al gelo<br>Frost resistance<br>Witterungs-Beständig               | Classe 2/B<br>Class 2/B<br>Klasse 2/B   |
|  | Rapporto di prova<br>Test report<br>Prüfbericht                              | AG2016019   |
|  | Data di prova<br>Test date<br>Prüftag  | 15/04/2016  |


### Finiture / Finishing / Bearbeitung




levigato / honed / geschliffen



lucido / polished / poliert



spazzolato / brushed / gebürstet



bocciardato / bush-hammered / gestockt

#### AGGLOTECH SPA

Via Monte S. Viola, 16 – 37142 Verona  
Tel. +39 045 551777 – Fax +39 045 8701123  
www.agglotech.com – info@agglotech.com

#### Vertriebsbüro Deutschland

**AGGLOTECH DEUTSCHLAND GMBH**  
Eich 2 – 73479 Ellwangen, Deutschland  
Tel. +49 7961 568391 – Fax +49 7961 568392  
info@agglotech.de – www.agglotech.de